



Brauner – tencuiala decorativa acrilica armata cu fibra

Tencuială decorativă pe bază de dispersie apoasă de rășini acrilice, agregate cu dimensiuni între 0.25 și 2 mm, pigmenți și aditivi.

DOMENII DE UTILIZARE:

Se aplică pe suprafețe exterioare și interioare din beton, mortar, tencuială minerală, zidărie și ca strat de finisaj peste termoizolație.

| CARACTERISTICI | BENEFICII |
|--|-----------------------------------|
| Rezistă la ploaie, îngheț și poluare atmosferică | Protecție de durată pentru fațade |
| Permeabilitate bună la vaporii de apă | |
| Coeficient scăzut de absorbție a apei | |
| Proprietăți bune de uscare | |
| Rezistență la acțiunea microorganismelor, algelor și mucegaiurilor | |

CARACTERISTICI TEHNICE

| PARAMETRII | VALOARE |
|---------------------------------------|---|
| Granulație (mm) | K10: 0.25-1 R10: 0.25-1 K15: 0.25-1.5 R15: 0.25-1.5 K20: 0.25-2 R20: 0.25-2 |
| Densitate relativa (kg/L) | Aprox.1.72 |
| Permeabilitate la apa | Min 0.05 kg / mp x h0.5 |
| Aderenta la suport | Aprox 1.4 n/mm2 |
| Permeabilitatea la vaporii | Aprox 200 g/mm2/zi |
| pH | 7– 10 |
| Compuși Organici Volatili – VOC (g/l) | < 40 gr/l |
| Consum teoretic (kg /m ²) | K10: 2.0* R10:2.0 K10: 2.5* R15:2.5 K20 : 4.5* R20:2.8 |
| Grosime strat (μm) | K10, R10 : 800-1000 K10, R10 : 1000-1600 K20, R20 : 1500-2000 |
| Timp de uscare la suprafata | 24 ore (la 25°C si 50% umiditate relativă) |
| Timp de uscare in masa | 7 zile (la 25°C si 50% umiditate relativă) |
| Termen de valabilitate | 12 luni |

* In funcție de calitatea suprafeței si de grosimea stratului aplicat



PREGATIREA SUPRAFETEI

Pentru a asigura o bună aderență la suprafață, aceasta trebuie să fie solidă, uscată, curată, fără praf, urme de grăsimi, săruri, rugină sau alte impurități care pot împiedica aderența;

- Suprafețe noi:
 - Exterioare: Se aplică 1 strat **Ground D Primer**, apoi 1 strat de **WIEKO**
 - Interioare: 1 strat **Ground D Primer**, apoi 1 strat de **WIEKO**.
- Suprafețe cu crăpături și fisuri: Se aplică Putty, se curăță prin abraziune, se aplică Repair și apoi WIEKO;
- Suprafețe noi din tencuială minerală: Se amorsează cu Ground D Primer după minim 14 zile de la punerea lor în operă;
- Suprafețe noi din beton: Se amorsează cu Ground D primer după minim 30 de zile de la punerea lor în turnare. Petele de decofrol de pe betonul nou, se îndepărtează cu abur supraîncălzit sau cu substanțe speciale de decapare. Se aplică apoi un strat de WIEKO.
- Suprafețe vopsite anterior: Se îndepărtează mecanic porțiunile neaderente și se amorsează cu Ground D;
- Suprafețe afectate de mucegai: Se îndepărtează stratul de mucegai și se aplică (soluție antimucegai), se curăță cu o perie curată și se amorsează cu Ground D Primer; se aplică apoi 1 strat WIEKO.
- Suprafețe pătate de fum de țigară: Se tratează mai întâi cu 1 strat de Stain Bloker Aqua. După 24 de ore se aplică 1 strat de Ground D, apoi 1 strat WIEKO;
- Suprafețe nisipoase: Se îndepărtează mecanic sau se consolidează cu grunduri speciale de ancorare;



INSTRUCTIUNI DE APLICARE

- Unelte: Fier de glet din inox pentru aplicare și drișcă de plastic pentru structurare;
- Uscarea suprafeței la atingere: 1-2 ore, la o temperatură de 25°C și umiditate relativă de 50%;
- Timp de uscare superficială: 24 de ore la o temperatură de 25°C și umiditate relativă de 50%; în masă : 7 zile la o temperatură de 25°C și umiditate relativă de 50%.
- Se omogenizează bine cu mixerul la turație mică, pentru distribuirea uniformă a componentelor;
- Stratul aplicat se lasă câteva minute să se usuce după care se structurează cu drișca din plastic, cu mișcări circulare strânse. Pe suprafețe mari se recomandă să se aplice fără pauze, umed pe umed, pentru a preveni apariția nadelor. Se curăță drișca cu șpaclul ori de câte ori acesta se încarcă cu material la aplicare.
- Aplicarea se face la temperaturi cuprinse între 10 și 30°C și umiditate relativă < 65%. Nu se aplică în bataia razelor solare, pe timp de ploaie sau vânt puternic. Dacă se lucrează în condiții nefavorabile, fațada trebuie protejată.

AMBALARE

Alb și transparent în ambalaje de 20 Kg. Poate fi nuanțat cu sistemul de nuanțare Dulo Color , sau Wieko Color

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

S 2 - Nu lăsați la îndemâna copiilor.

S 26 - În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă un specialist.

S 62 - În caz de înghițire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat un medic și a se arăta ambalajul sau eticheta. Pentru mai multe informații consultați Fișa de Securitate a acestui produs.

Nu conține plumb sau mercur.

DEPOZITARE

- PRODUSUL SE DEPOZITEAZĂ LA TEMPERATURI CUPRINSE ÎNTRE 5°C ȘI 35°C ȘI UMIDITATE RELATIVĂ < 65%.
- Ambalajele trebuie închise ermetic.